

Hlavné výhody

- vysoká kvalita povrchu
- obojstranná UV ochrana
- záruka 20 rokov

Exolon® multi UV 2/16-30 je dvojstenná polykarbonátová doska o hrúbke 16 mm. Kombinuje vysokú hladinu svetelnej priepustnosti s výbornou tepelnou izoláciou a vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Doska je ľahká, odolná proti nárazu a ľahko sa inštaluje.

Výhody:

- vysoká únosnosť;
- brilantný povrch;
- výborné tepelno izolačné vlastnosti;
- nízka hmotnosť;
- vysoká pevnosť;
- obojstranná UV ochrana;
- záruka 20 rokov.

Exolon® multi UV 2/16-30 je ideálny pre presklievanie:

- priemyselných budov;
- skleníkov;
- prístreškov, veránd, krytých chodníkov;
- vchodov, deliacich stien;
- svetlíkov.

UV ochrana

Dosky sú vyrábané s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou na oboch stranách, ktorá je do materiálu zatavená. Táto metóda poskytuje doskám **Exolon® multi UV 2/16-30** vysoko účinnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi a záruku 20 rokov.


Na objednávku

Úprava NO DROP, ktorá zabraňuje skondenzovanej vlhkosti tvoriť kvapky. Naopak vytvára súvislý tenký vodný film, ktorý zabraňuje odkvapávaniu kvapiek a umožňuje rýchlejšie odparovanie kondenzátu. To je výhodné pri zimných záhradách, priemyselných svetlíkoch a všade tam, kde by padajúci kondenzát bol na závalu, prípadne tam, kde by mohol poškodiť vybavenie či prevádzku pod doskami.


Pri úprave ClimateControl dochádza k výraznej absorpcii infra-červeného svetla na oboch stranách a tým ku značnému zníženiu prenosu tepla pri zachovaní vysokej hladiny priepustnosti svetla.

Ohýbanie za studena

Ohyb musí byť vždy v smere dutiniek, nikdy nie priečne



Nesprávne




Správne

Technické dáta

Počet stien	2	
Hrúbka	16 mm	
Šírka komôrky	30 mm	
Hmotnosť	3,6 Kg/m²	
Šírka dosiek	980/1200 mm	
Dĺžka dosiek	2000–7000 mm	
Minimálny prípustný polomer ohybu za studena Rmin	2400 mm	
Svetelná priepustnosť τD65	číra 2099	77 %
	CC číra 2070	70 %
	biela 2146	57 %
	bronz 2845	22 %
Celkový prestup energie g	číra 2099	74 %
	CC číra 2070	54 %
	biela 2146	60 %
	bronz 2845	46 %
Hluková izolácia	22 dB	
Súčiniteľ prestupu tepla U	2,8 W/m² K (vertikálna aplikácia) 3,0 W/m² K (horizontálna aplikácia)	
Rozsah tepelnej rozťažnosti	3 mm/m	
Koef. tepelnej rozťažnosti	0,065 mm/m °C	
Max. prevádzková teplota bez zaťaženia	120 °C	
Požiarna odolnosť	B-s1, d0	
UV ochrana	Áno	
Záruka	20 rokov	

(1) Koefficient prestupu tepla testovaný v súlade s normou EN ISO 10077-2

(2) Polykarbonátové dosky môžu zmeniť svoje správanie pri požiari v dôsledku starnutia a poveternostných vplyvov. Požiarna odolnosť bola testovaná na novom nezvetranom materiáli v súlade s uvedenou požiarnou klasifikačnou normou.




Ak sa **Exolon® multi UV 2/16-30** používa na presklievanie striech alebo stien, sily pôsobiace vplyvom vetru a snehu musia byť absorbované pomocou vhodne zvolenej konštrukcie. Odporúčame inštalovať rozteče podpier pre dané zaťaženie podľa záťažového diagramu.

Diagram ukazuje zaťaženie pre **Exolon® multi UV 2/16-30** (podopretý po všetkých stranách, s minimálnym preložením ≥ 20 mm) so štandardnými profilmi na pozdĺžnych stranách. Nosné krivky umožňujú užívateľovi vypočítať únosnosť viacstenných dosiek k danej konštrukcii. Pokiaľ je hodnota preloženia menšia, rozteč vzdialenosti by mala byť pre dané zaťaženie znížená. Pre zaťaženie len vetrom môže byť táto hodnota navýšená koeficientom 1,1.


Určenie nosnosti

Systém odolnosti (hranica únosnosti) dosiek **Exolon® multi UV 2/10-10,5** bol stanovený v súlade s európskou smernicou ETAG 010 na reálnych testoch. Charakteristické hodnoty odporu systému boli zistené na nepriaznivom systéme, t.j. dosky neboli fixované, ale voľne položené. Zaťaženia boli zisťované ako rovnomerne rozložené lineárne zaťaženia, t.j. zaťaženie pôsobiace kolmo na dosky, ako napr. postupne pribúdajúci sneh.



Tieto hodnoty sú orientačné hodnoty, stanovené nezávislou inštitúciou na základe obsiahlych testov na reálnych systémoch. Priemerná miera bezpečnosti musí byť pridaná ako doplnok k týmto hodnotám. Krajné hodnoty musia byť posudzované prípad od prípadu.

Všeobecné skúsenosti ukazujú, že bezpečnostný faktor 1,3 je dostatočný s ohľadom na namerané hodnoty odporu. Tento bezpečnostný faktor je súčasťou tabuľky nosnosti a diagramu.



Zaťažová tabuľka – výrobcom odporúčaná maximálna vzdialenosť priečných podpier podľa rôzneho zaťaženia

Zaťaženie [Kg/m²]	75	100	125	150	200	Vzdialenosť trávov [mm]
Maximálna vzdialenosť lát A [m]	∞	∞	∞	5	3,7	980
	∞	∞	5,8	4,5	3,6	1200